



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 102 32 666 A1** 2004.02.05

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **102 32 666.5**
(22) Anmeldetag: **18.07.2002**
(43) Offenlegungstag: **05.02.2004**

(51) Int Cl.: **D21H 19/60**
C08F 216/06, C09D 183/10, C08L 83/10

(71) Anmelder:
**Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG, 84489
Burghausen, DE**

(74) Vertreter:
Schuderer, M., Dr., 81737 München

(72) Erfinder:
**Bacher, Andreas, Dipl.-Chem. Dr., 84489
Burghausen, DE; Fickert, Karl Ernst, 84503
Altötting, DE; Mayer, Theo, Dipl.-Chem. Dr., 84387
Julbach, DE; Stark, Kurt, Dipl.-Chem. Dr., 84508
Burgkirchen, DE**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Silan-haltiger Polyvinylalkohol für Papierstreichmassen**

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung sind Silan-haltige Polyvinylalkohole für Papierstreichmassen auf der Basis von vollverseiften oder teilverseiften Vinylester-Copolymerisaten mit einem Hydrolysegrad von 75 bis 100 Mol-%, erhältlich durch radikalische Polymerisation von

a) ein oder mehreren Vinylestern von unverzweigten oder verzweigten Alkylcarbonsäuren mit 1 bis 8 C-Atomen, wovon ein Anteil von 1 bis 30 Mol-%, bezogen auf Gesamtpolymer, ein oder mehrere 1-Alkylvinylester mit Alkylresten mit 1 bis 6 C-Atomen und von Carbonsäuren mit 1 bis 6 C-Atomen sind,

b) 0,01 bis 10 Mol-% von einem oder mehreren Silan-haltigen ethylenisch ungesättigten Monomeren, sowie gegebenenfalls

c) weitere damit copolymerisierbare Comonomere, und Verseifung der damit erhaltenen Polymerisate.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Silan-haltige Polyvinylalkohole für Papierstreichmassen.

[0002] Polyvinylalkohole werden in Papierstreichmassen als Cobinder eingesetzt um den Glanz und den Weißgrad der Papierbeschichtung zu verbessern. Die Papierstriche, insbesondere für Inkjet-Papiere, sind einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt. Es wird daher gefordert, dass sich die Beschichtungen durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnen. Zudem muß die Formulierung eine gute Tintenabsorption gewährleisten, ohne dass der Tintentropfen verläuft.

Stand der Technik

[0003] Die EP-A 76940 beschreibt Silicium-haltige Polyvinylalkohole, welche zur Papierbeschichtung verwendet werden. Der Siliciumanteil wird dabei entweder durch nachträgliche Silylierung von Polyvinylalkohol eingebracht, oder mittels Copolymerisation von ethylenisch ungesättigten, Silan-haltigen Comonomeren mit Vinylmonomeren und daran anschließender Verseifung der Vinylester-Einheiten.

[0004] Aus der EP-A 1127706 sind Papierbeschichtungen bekannt, welche sich durch hohe Wasserfestigkeit, Licht- und Temperaturbeständigkeit auszeichnen und daher für den Einsatz im Außenbereich prädestiniert sind. Dieses Eigenschaftsprofil wird mit einer Kombination aus Pigment, Silanol-modifiziertem Polyvinylalkohol und einem filmbildenden Polymer mit einer Tg < 50°C erhalten.

[0005] Wärmeempfindliche Aufzeichnungspapiere mit einer Beschichtung, welche Siliciumverbindungen enthält, sind aus der DE-C 3519575 bekannt. Bei den Siliciumverbindungen kann es sich um Silicium-modifizierten Polyvinylalkohol in Kombination mit kolloidaler Kieselsäure und/oder amorpher Kieselsäure handeln.

[0006] Die EP-A 1080940 betrifft eine Beschichtungsmittel-Zusammensetzung zur Herstellung von wärmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien oder Inkjet-Papieren, welche als eine Komponente Ethylen-Vinylalkohol-Copolymerisate oder Siliciummodifizierte Vinylalkoholpolymere oder Silicium-modifizierte Ethylen-Vinylalkoholpolymere, sowie als weitere Komponente eine Organotitan-Verbindung enthält.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Bindemittel auf Basis von Polyvinylalkohol für Papierstreichmassen zu entwickeln, welches zu hoher Abriebfestigkeit im Papierstrich führt, ohne andere Eigenschaften des Papierstrichs negativ zu beeinflussen.

[0008] Gegenstand der Erfindung sind Silan-haltige Polyvinylalkohole für Papierstreichmassen auf der Basis von vollverseiften oder teilverseiften Vinylester-Copolymerisaten mit einem Hydrolysegrad von 75 bis 100 Mol-% erhältlich durch radikalische Polymerisation von

- a) ein oder mehreren Vinylestern von unverzweigten oder verzweigten Alkylcarbonsäuren mit 1 bis 18 C-Atomen, wovon ein Anteil von 1 bis 30 Mol-%, bezogen auf Gesamtpolymer, ein oder mehrere 1-Alkylvinylester mit Alkylresten mit 1 bis 6 C-Atomen und von Carbonsäuren mit 1 bis 6 C-Atomen sind,
- b) 0.01 bis 10 Mol-% von einem oder mehreren Silan-haltigen, ethylenisch ungesättigten Monomeren, sowie gegebenenfalls
- c) weitere damit copolymerisierbare Comonomere, und Verseifung der damit erhaltenen Polymerisate.

[0009] Geeignete Silan-haltige Polyvinylalkohole sind vollverseifte oder teilverseifte Vinylester-Polymerisate mit einem Hydrolysegrad von 75 bis 100 Mol-% und einem Anteil an Silan-haltigen Comonomereinheiten von 0.01 bis 10 Mol-%. Die vollverseiften Vinylester-Polymerisate haben einen Hydrolysegrad von vorzugsweise 97.5 bis 100 Mol-%, besonders bevorzugt 98 bis 99.5 Mol-%. Die teilverseiften Polyvinylester haben einen Hydrolysegrad von vorzugsweise 80 bis 95 Mol-%, besonders bevorzugt 86 bis 90 Mol-%. Die Höppler-Viskosität (nach DIN 53015 als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung) dient als Maß für das Molekulargewicht und für den Polymerisationsgrad der teil- oder vollverseiften, silanisierten Vinylesterpolymerisate, und beträgt vorzugsweise von 10 bis 50 mPas.

[0010] Geeignete Vinylester sind Vinylester von unverzweigten oder verzweigten Carbonsäuren mit 1 bis 18 C-Atomen. Bevorzugte Vinylester sind Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinyl-laurat, Vinylpivalat und Vinylester von α -verzweigten Monocarbonsäuren mit 5 bis 13 C-Atomen, beispielsweise VeoVa9^R oder VeoVa10^R (Handelsnamen der Firma Shell). Besonders bevorzugt ist Vinylacetat.

[0011] Bevorzugte 1-Alkylvinylester mit Alkylresten mit 1 bis 6 C-Atomen und von Carbonsäuren mit 1 bis 6 C-Atomen sind 1-Methylvinylacetat, 1-Ethylvinylacetat, sowie 1-Propylvinylacetat.

[0012] Neben den Vinylester-Einheiten können gegebenenfalls noch ein oder mehreren Monomere c) aus der Gruppe umfassend Methacrylsäureester und Acrylsäureester von Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen, Olefine, Diene, Vinylaromaten und Vinylhalogenide copolymerisiert sein. Geeignete Monomere aus der Gruppe der Ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure sind Ester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15

C-Atomen. Bevorzugte Methacrylsäureester oder Acrylsäureester sind Methacrylat, Methylmethacrylat, Ethylacrylat, Ethylmethacrylat, Propylacrylat, Propylmethacrylat, n-, iso- und t-Butylacrylat, n-, iso- und t-Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Norbornylacrylat. Besonders bevorzugt sind Methacrylat, Methylmethacrylat, n-, iso- und t-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und Norbornylacrylat. Geeignete Diene sind 1,3-Butadien und Isopren. Beispiele für polymerisierbare Olefine sind Ethen und Propen. Als Vinylaromaten können Styrol und Vinyltoluol einpolymerisiert werden. Aus der Gruppe der Vinylhalogenide werden üblicherweise Vinylchlorid, Vinylidenchlorid oder Vinylfluorid, vorzugsweise Vinylchlorid, eingesetzt. Der Anteil dieser Comonomere wird so bemessen, dass der Anteil an Vinylestermonomer > 50 Mol-% im Vinylester-Polymerisat beträgt. [0013] Gegebenenfalls können noch weitere Comonomere c) in einem Anteil von vorzugsweise 0.1 bis 25 Mol-% enthalten sein. Beispiele hierfür sind ethylenisch ungesättigte Mono- und Dicarbonsäuren, vorzugsweise Acrylsäure, Methacrylsäure, Fumarsäure und Maleinsäure; ethylenisch ungesättigte Carbonsäureamide und -nitrile, vorzugsweise N-Vinylformamid, Acrylamid und Acrylnitril; Mono- und Diester der Fumarsäure und Maleinsäure wie die Diethyl-, und Diisopropylester sowie Maleinsäureanhydrid, ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren bzw. deren Salze, vorzugsweise Vinylsulfonsäure, 2-Acrylamido-2-methyl-propansulfonsäure. Weitere Beispiele sind vernetzende Comonomere wie mehrfach ethylenisch ungesättigte Comonomere, beispielsweise Divinyladipat, Diallylmalat, Allylmethacrylat, Butandiolacrylat oder Triallylcyanurat, oder nachvernetzende Comonomere, beispielsweise Acrylamidoglykolsäure (AGA), Methylacrylamidoglykolsäuremethylester (MAGME), N-Methylolacrylamid (NMA), N-Methylolmethacrylamid, N-Methylolallylcarbamate, Alkylether wie der Isobutoxyether oder Ester des N-Methylolacrylamids, des N-Methylolmethacrylamids und des N-Methylolallylcarbamats.

[0014] Geeignete ethylenisch ungesättigte, silanhaltige Monomere b) sind beispielsweise ethylenisch ungesättigte Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel $R^2SiR^3_{0-2}(OR^4)_{1-3}$, wobei R^2 die Bedeutung $CH_2=CR^5-(CH_2)_{0-1}$ oder $CH_2=CR^5CO_2(CH_2)_{1-3}$ hat, R^3 die Bedeutung C_1 - bis C_3 -Alkylrest, C_1 - bis C_3 -Alkoxyrest oder Halogen, vorzugsweise Cl oder Br hat, R^4 ein unverzweigter oder verzweigter, gegebenenfalls substituierter Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise 1 bis 3 C-Atomen, ist oder ein Acylrest mit 2 bis 12 C-Atomen ist, wobei R^4 gegebenenfalls durch eine Ethergruppe unterbrochen sein kann, und R^5 für H oder CH_3 steht.

[0015] Bevorzugte ethylenisch ungesättigte, silanhaltige Monomere b) sind γ -Acryl- bzw. γ -Methacryloxypropyltri(alkoxy)silane wie, α -Methacryloxymethyltri(alkoxy)silane, γ -Methacryloxypropylmethyldi(alkoxy)silane; Vinylsilane wie Vinylalkyldi(alkoxy-silane und Vinyltri(alkoxy)silane, wobei als Alkoxygruppen beispielsweise Methoxy-, Ethoxy-, Methoxyethylen, Ethoxyethylen-, Methoxypropylenglykolether- bzw. Ethoxypropylenglykolether-Reste eingesetzt werden können. Beispiele für bevorzugte silanhaltige Monomere sind 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropylmethyldimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinyltripropoxysilan, Vinyltriisopropoxysilan, Vinyltris(1-methoxy)-isopropoxysilan, Vinyltributoxysilan, Vinyltriacetoxysilan, Methacryloxymethyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyl-tris(2-methoxyethoxy)silan, Vinyltrichorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Vinyltris-(2-methoxyethoxy)silan, Trisacetoxylvinylsilan, Allylvinyltrimethoxysilan, Allyltriacetoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinylisobutyldimethoxysilan, Vinyltriisopropoxyloxysilan, Vinyltributoxysilan, Vinyltriethoxyloxysilan, Vinylmethoxydihexoxyloxysilan, Vinyltriethoxyloxysilan, Vinylmethoxyoctoxyloxysilan, Vinylmethoxydioctoxyloxysilan, Vinylmethoxydilauryloxyloxysilan, Vinylmethoxydilauryloxyloxysilan sowie auch Polyethylenglykol-modifizierte Vinylsilane.

[0016] Als Silane b) werden am meisten bevorzugt Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinyltris-(1-methoxy)-isopropoxysilan, Methacryloxypropyl-tris(2-methoxyethoxy)silan, 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropylmethyldimethoxysilan und Methacryloxymethyltrimethoxysilan sowie deren Gemische.

[0017] Geeignete ethylenisch ungesättigte, silanhaltige Monomere b) sind auch Silan-Gruppen enthaltene Meth(acrylamide), der allgemeinen Formel $CH_2=CR^6-CO-NR^7-R^8-SiR^9_n-(R^{10})_{3-m}$, wobei $n = 0$ bis 4, $m = 0$ bis 2, R^6 entweder H oder eine Methyl-Gruppe ist, R^7 H oder eine Alkyl-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen ist; R^8 eine Alkylen-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen oder eine bivalente organische Gruppe in welcher die Kohlenstoffkette durch ein O- oder N-Atom unterbrochen wird, ist, R^9 eine Alkyl-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen ist, R^{10} eine Alkoxy-Gruppe mit 1 bis 40 C-Atomen ist, welche mit weiteren Heterocyclen substituiert sein können. In Monomeren, in denen 2 oder mehrere R^6 - oder R^{10} -Gruppen vorkommen, können diese identisch oder unterschiedlich sein. Die Meth(acrylamido)-alkylsilane werden auch vorzugsweise in einer Menge von 0.01 bis 10.0 Mol-%, besonders bevorzugt 0.01 bis 1.0 Mol-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Comonomeren, copolymerisiert.

[0018] Beispiele für solche (Meth)acrylamido-alkylsilane sind: 3-(Meth)acrylamido-propyltrimethoxysilane, 3-(Meth)acrylamidopropyltriethoxysilane, 3-(Meth)acrylamido-propyltri(β-methoxyethoxy)silane, 2-(Meth)acrylamido-2-methylpropyltrimethoxysilane, 2-(Meth)acrylamido-2-methylethyltrimethoxysilane, N-(2-(Meth)acrylamido-ethyl)aminopropyltrimethoxysilane, 3-(Meth)acrylamido-propyltriacetoxysilane, 2-(Meth)acrylamidoethyltrimethoxysilane, 1-(Meth)acrylamido-methyltrimethoxysilane, 3-(Meth)acrylamido-propylmethyldimethoxysilane, 3-(Meth)acrylamido-propyldimethyldimethoxysilane, 3-(N-Methyl-(Meth)acryl-

amido)-propyltrimethoxysilane, 3-((Meth)acrylamido-methoxy)-3-hydroxypropyltrimethoxysilane, 3-((Meth)acrylamido-methoxy)-propyltrimethoxysilane, N,N-Dimethyl-N-trimethoxysilylpropyl-3-((Meth)acrylamido-propylammoniumchlorid und N,N-Dimethyl-N-trimethoxysilylpropyl-2-((Meth)acrylamido-2-methylpropylammonium Chlorid.

[0019] Die Vinylester-Polymerisate können in bekannter Weise mittels Polymerisation hergestellt werden; vorzugsweise durch Substanzpolymerisation, Suspensionspolymerisation oder durch Polymerisation in organischen Lösungsmitteln, besonders bevorzugt in alkoholischer Lösung. Geeignete Lösungsmittel sind beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol. Die Polymerisation wird unter Rückfluß bei einer Temperatur von 55°C bis 100°C durchgeführt und durch Zugabe gängiger Initiatoren radikalisch initiiert. Beispiele für gängige Initiatoren sind Percarbonate wie Cyclohexylperoxidicarbonat oder Perester wie t-Butylperneodecanoat oder t-Butylperpivalat.

[0020] Die Monomere können insgesamt vorgelegt werden, insgesamt zudosiert werden oder in Anteilen vorgelegt werden und der Rest nach der Initiierung der Polymerisation zudosiert werden. Die Dosierungen können separat (räumlich und zeitlich) durchgeführt werden oder die zu dosierenden Komponenten können alle oder teilweise voremulgiert dosiert werden.

[0021] Die Einstellung des Molekulargewichts kann in dem Fachmann bekannter Weise durch Polymerisation in Gegenwart von Molekulargewichtsreglern erfolgen. Geeignete Regler sind beispielsweise Alkohole wie Ethanol oder Isopropanol, Aldehyde wie Acetaldehyd oder Propionaldehyd, silanhaltige Regler wie Mercaptosilane, beispielsweise 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan.

[0022] Die Verseifung der Vinylester-Polymerisate erfolgt in an sich bekannter Weise, zum Beispiel nach dem Band- oder Knetverfahren oder im Rührkessel, im Alkalischen oder Säuren unter Zugabe von Säure oder Base. Vorzugsweise wird das Vinylester-Festharz in Alkohol, beispielsweise Methanol, unter Einstellen eines Feststoffgehalts von 15 bis 70 Gew.-% aufgenommen. Bevorzugt wird die Hydrolyse im Basischen durchgeführt, beispielsweise durch Zugabe von NaOH, KOH oder NaOCH₃. Die Base wird im allgemeinen in einer Menge von 1 bis 5 Mol-% pro Mol Ester-Einheiten eingesetzt. Die Hydrolyse wird bei Temperaturen von 30°C bis 70°C durchgeführt.

[0023] Nach Abschluß der Hydrolyse wird das Lösungsmittel abdestilliert und der Polyvinylalkohol wird als Pulver erhalten. Der Polyvinylalkohol kann aber auch durch eine sukzessive Zugabe von Wasser, während das Lösungsmittel abdestilliert wird, als wässrige Lösung gewonnen werden. Die wässrige Lösung der Silan-haltigen Polyvinylalkohole kann gegebenenfalls mittels Sprühtrocknung verdüst werden, und der Silan-haltige Polyvinylalkohol als Pulver gewonnen werden.

[0024] Die Silan-haltigen Polyvinylalkohole eignen sich, gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren Bindemitteln und Additiven, als Bindemittel zur Formulierung von Papierstreichmassen. Die Rezepturen für Papierstreichmassen sind dem Fachmann bekannt. Im allgemeinen werden 10 bis 50 Gew.-% der Silanmodifizierten Polyvinylalkohol-Mischung (fest), bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt der Rezeptur eingesetzt. Die Silan-haltigen Polyvinylalkohole können als alleinige Bindemittel eingesetzt werden, oder als Cobinder mit weiteren Bindemitteln wie Polyvinylalkohol, Stärke, Polymerdispersionen wie Styrol-Butadien-Latices, Polyacrylat-Emulsionen. Weitere Zusatzstoffe sind Pigmente und Füllstoffe wie Kieselsäure und Titanoxid, sowie Entschäumer und Dispergierhilfsmittel.

[0025] Mit den Silan-haltigen Polyvinylalkoholen werden Papierstreichmassen erhalten, welche sich durch hervorragende Abriebfestigkeiten auszeichnen. Weiter werden mit den Silanhaltigen Polyvinylalkoholen Bindemittel erhalten, welche sich durch exzellente Lagerstabilität deren Lösungen auszeichnen.

Ausführungsbeispiel

Beispiel 1:

[0026] In einer thermostatisierten Laborapparatur mit 2.5 Liter Füllvolumen wurden unter Stickstoff 612 g Wasser, 61.2 mg Kupfer(II)-Acetat und 61.2 g einer 5 %-igen Polyvinylpyrrolidon-Lösung (PVP-K90) in Wasser vorgelegt. Unter Rühren wurden eine Lösung von 620 mg t-Butyl-per-2-ethyl-hexanoat (TBPEH 99 %-ig in Wasser), 322 mg t-Butyl-per-neodecanoat (Pergan PND 95 %-ig in Wasser) 4.9 g Vinyltrimethoxypropylsilan, 48.9 g Isopropenylacetat und 42.8 g Isopropanol in 612 g Vinylacetat zulaufen gelassen. Der Reaktor wurde auf 51.5°C aufgeheizt, nach Abflauen der Reaktion wurde stufenweise auf 75°C aufgeheizt. Es wurde noch 2 Stunden bei dieser Temperatur gehalten, dann abgekühlt. Die entstandenen Polymer-Perlen wurden abgesaugt, gut mit Wasser gewaschen und getrocknet.

[0027] In einem Laborreaktor mit 2.5 Liter Inhalt wurden 90 g Polymer-Perlen in 810 g Methanol bei 50°C gelöst. Die Lösung wurde auf 30°C abgekühlt, bei stehendem Rührer mit 500 g Methanol überschichtet und sofort mit methanolischer NaOH versetzt (10 g NaOH 46 %-ig in Wasser gelöst in 90 g Methanol) und der Rührer eingeschaltet.

[0028] Die Lösung wurde zunehmend trüber. Während der Gelphase wurde der Rührer auf höhere Drehzahl

gestellt, um das Gel zu zerkleinern. Nach der Gelphase wurde noch 2 Stunden weiter reagieren gelassen, mit Essigsäure neutralisiert und der gebildete Feststoff abfiltriert, gewaschen und getrocknet. Es wurde ein vollverseifter Polyvinylalkohol erhalten, mit einer Höppler-Viskosität von 28 mPas (4 %-ig in Wasser)

Vergleichsbeispiel 1:

[0029] Handelsüblicher silanhaltiger Polyvinylalkohol mit einer Höppler-Viskosität von 25 mPas (4 %-ig in Wasser)

Anwendungstechnische Prüfung:

[0030] Die Polyvinylalkohole aus dem Beispiel bzw. Vergleichsbeispiel wurden in folgender Rezeptur getestet:

Rezeptur Streichmasse:

Gefällte Kieselsäure	100 Gew.-Teile
Polyvinylalkohol	35 Gew.-Teile
Kationisches Dispergiermittel	5 Gew.-Teile
Festgehalt der Streichmasse:	20 – 35 Gew.-%

[0031] Getestet wurde die Streichmasse auf Rohpapier: Geleimtes Papier ca 80 g/m². Der Strichauftrag betrug 15 g/m²

Scheuertest:

[0032] Ein 4.5 cm breiter und 19 cm langer bestrichener Papierstreifen wurde in einem Scheuerprüfer der Fa. Prüfbau (System Dr. Dürner) mit einem auf einen Stempel (500 g) aufgetragenen schwarzen Tonzeichenpapier mit 50 Hüben bearbeitet.

[0033] Das resultierende schwarze Papier wurde danach optisch beurteilt, wobei die Note 1 das Optimum darstellt.

Weißgrad:

[0034] Der Weißgrad wurde mittels Remissionsmessung mit einem Filter R 457 bestimmt und optisch beurteilt, wobei die Note 1 das Optimum darstellt.

Lagerstabilität:

[0035] Die Lagerstabilität wurde getestet, indem jeweils 11 %-ige wässrige Lösungen der Polyvinylalkohole bei einem pH-Wert von 8.5 bis zu 14 Tagen gelagert worden sind, und die Höppler-Viskosität (nach DIN 53015 als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung) bestimmt worden ist.

Tabelle 1:

Strichanalyse	Beispiel 1	Vergleichsbeispiel 1
Scheuertest	1.0	1.5
Weißgrad optisch	1.0	1.0
Weißgrad R457	5.1	5.2

Tabelle 2:

Lagerzeit	Höppler-Viskosität [mPas], Bsp. 1	Höppler-Viskosität [mPas], Vbsp. 1
sofort	28.1	25.1
1 Tag	28.1	27.8
2 Tage	28.1	31.4
3 Tage	28.2	35.8
5 Tage	28.2	42.9
7 Tage	28.2	61.7
14 Tage	28.3	90.5

Patentansprüche

1. Silan-haltige Polyvinylalkohole für Papierstreichmassen auf der Basis von vollverseiften oder teilverseiften Vinylester-Copolymerisaten mit einem Hydrolysegrad von 75 bis 100 Mol-% erhältlich durch radikalische Polymerisation von
 - a) ein oder mehreren Vinylestern von unverzweigten oder verzweigten Alkylcarbonsäuren mit 1 bis 18 C-Atomen, wovon ein Anteil von 1 bis 30 Mol-%, bezogen auf Gesamtpolymer, ein oder mehrere 1-Alkylvinylester mit Alkylresten mit 1 bis 6 C-Atomen und von Carbonsäuren mit 1 bis 6 C-Atomen sind,
 - b) 0.01 bis 10 Mol-% von einem oder mehreren Silanhaltigen, ethylenisch ungesättigten Monomeren, sowie gegebenenfalls
 - c) weitere damit copolymerisierbare Comonomere, und Verseifung der damit erhaltenen Polymerisate.
2. Silan-haltige Polyvinylalkohole nach Anspruch 1, wobei als Vinylester a) Vinylacetat eingesetzt wird.
3. Silan-haltige Polyvinylalkohole nach Anspruch 1 oder 2, wobei als 1-Alkylvinylester 1-Methyl-Vinylacetat eingesetzt wird.
4. Silan-haltige Polyvinylalkohole nach Anspruch 1 bis 3 mit einer Höppler-Viskosität (nach DIN 53015 als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung) von 10 bis 50 mPas.
5. Silan-haltige Polyvinylalkohole nach Anspruch 1 bis 4 mit Silan-haltigen, ethylenisch ungesättigten Monomeren aus der Gruppe umfassend

ethylenisch ungesättigte Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel $R^2SiR^{3-0.2}(OR^4)_{1-3}$, wobei R^2 die Bedeutung $CH_2=CR^5-(CH_2)_{0-1}$ oder $CH_2=CR^5CO_2(CH_2)_{1-3}$ hat, R^3 die Bedeutung C_1 - bis C_3 -Alkylrest, C_1 - bis C_3 -Alkoxyrest oder Halogen hat, R^4 ein unverzweigter oder verzweigter, gegebenenfalls substituierter Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist oder ein Acylrest mit 2 bis 12 C-Atomen ist, wobei R^4 gegebenenfalls durch eine Ethergruppe unterbrochen sein kann, und R^5 für H oder CH_3 steht, oder

Silan-Gruppen enthaltene Meth(acrylamide), der allgemeinen Formel $CH_2=CR^6-CO-NR^7-R^8-SiR^9_n-(R^{10})_{3-m}$, wobei $n = 0$ bis 4, $m = 0$ bis 2, R^6 entweder H oder eine Methyl-Gruppe ist, R^7 H oder eine Alkyl-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen ist, R^8 eine Alkyl-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen oder eine bivalente organische Gruppe in welcher die Kohlenstoffkette durch ein O- oder N-Atom unterbrochen wird, ist, R^9 eine Alkyl-Gruppe mit 1 bis 5 C-Atomen ist, R^{10} eine Alkoxy-Gruppe mit 1 bis 40 C-Atomen ist, welche mit weiteren Heterocyclen substituiert sein können.
6. Verfahren zur Herstellung der Silan-haltigen Polyvinylalkohole nach Anspruch 1 bis 5 mittels Substanzpolymerisation, Suspensionspolymerisation oder durch Polymerisation in organischen Lösungsmitteln, und Verseifung der damit erhaltenen Polymerisate.
7. Verwendung der Silan-haltigen Polyvinylalkohole nach Anspruch 1 bis 5 als Bindemittel zur Formulierung von Papierstreichmassen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen